

# Productblad Sabacontact 70T



## Omschrijving

Sabacontact producten zijn kwastbare lijmen op basis van synthetische en natuurlijke grondstoffen, zoals SBS, CR en PU en bevatten organisch oplosmiddel. Kenmerkend voor deze lijmen zijn het gebruiksgemak, de universele inzetbaarheid en de sterke, duurzame verbindingen.

## Toepassingsgebieden

Sabacontact 70T wordt vooral ingezet voor verlijmingen binnen de transportindustrie, botenbouw, tuinbouw en vijvertechniek. Dit product is uitermate geschikt voor het verlijmen van zacht PVC-folie en kunstleer. Voor verbeterde eigenschappen mengen met Sabacure L (voorheen SABA Vulk L).

## Voordelen

- zekerheid voor zeer hoge watervastheid
- duurzaam sterke verbinding door weekmakerbestandheid
- zeer goed inzetbaar voor het verlijmen van PVC-folie onder waterniveau

## Technische gegevens

Eigenschappen*	
Basis	PU-polymeer
Viscositeit (EN 12092)	≈ 2500 mPa.s
Dichtheid (EN ISO 2811-2)	≈ 0.88 g/ml
Vaste-stofgehalte	≈ 20%
Verbruik	≈ 100 g/m <sup>2</sup>
Open tijd	≈ 10 minuten
Verwerkingstemperatuur product minimaal	≈ +15° C
Temperatuurbestendigheid tot	eencomponentig ≈ -20 °C tot ≈ +60 °C tweecomponentig ≈ -20 °C tot ≈ +85 °C
Maximale eindsterkte	na ≈ 24 uur
Opslag- en transporttemperatuur	< +35°C
Reinigingsmiddel	Sabaclean 21
Houdbaarheid	12 maanden in ongeopende verpakking

\* Getest volgens SABA Analyse Methode, tenzij anders vermeld.

## Apparatuur

SABA levert naast lijm ook apparatuur, zoals lijmpistolen, drukvaten, pompen et cetera. Dit assortiment is samengesteld door het SABA Tech Center op basis van uitgebreide testen en lange praktijkervaring. De juiste combinatie van lijm en apparatuur geeft u de meest efficiënte verwerking en een hoge eindkwaliteit.

**Verwerking** Voor een optimaal resultaat reinigen met Sabaclean 21. Lijm op beide delen aanbrengen met een geschikte kwast. Lijm laten drogen totdat deze alleen nog plakkerig aanvoelt, vervolgens de verbinding binnen de open tijd tot stand brengen. Direct juist positioneren aangezien verschuiven niet meer mogelijk is en goed aandrukken.

**Belangrijk** Producten op basis van PU-polymeren worden ingezet voor verlijmingen van weekmakerbevattende substraten. Wij merken echter op dat het resultaat hiervan afhankelijk is van externe omstandigheden zoals omgevingstemperatuur en type weekmaker. Voor verbeterde eigenschappen zoals watervastheid, temperatuur- en weekmakerbestandheid kan Sabacontact 70T als tweecomponentige lijm worden ingezet. In dit geval Sabacontact 70T mengen met 5 gewichtsprocenten Sabacure L. Na menging dient de lijm binnen 8 uur verwerkt te worden. Voor een optimaal resultaat dienen de te verlijmen ondergronden schoon, droog, vetvrij en op verwerkingstemperatuur te zijn. Bij een relatieve luchtvochtigheid boven de 70% is er een verhoogde kans op condensvorming, dit kan de eindkwaliteit van de verbinding negatief beïnvloeden. In de praktijk wordt Sabacontact 70T overigens met goed resultaat ingezet voor het verlijmen van PVC-folie onder waterniveau.

**Veiligheidsaanbeveling** SABA hecht grote waarde aan een veilig gebruik van en een verantwoorde omgang met onze producten. Voor meer informatie over veiligheidsaspecten verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.

**Contact** Onze customer service afdeling beantwoordt graag al uw vragen. Neem alstublieft contact op met uw lokale SABA kantoor.

<b>SABA Dinxperlo BV, hoofdkantoor</b> T: +31 (0)315 65 89 99 E: <a href="mailto:sabadinxperlo@saba-adhesives.com">sabadinxperlo@saba-adhesives.com</a>	<b>SABA North America</b> T: +1 810 824 4964 E: <a href="mailto:sabanorthamerica@saba-adhesives.com">sabanorthamerica@saba-adhesives.com</a>
<b>SABA Polska Sp. z o.o</b> T: +48 (0)61 66 45 125 E: <a href="mailto:sabapolska@saba-adhesives.com">sabapolska@saba-adhesives.com</a>	<b>SABA Vertrieb und Anwendung von Chemiewerkstoffen GmbH</b> T: +49 (0)2871 29 24 00 E: <a href="mailto:sababocholt@saba-adhesives.com">sababocholt@saba-adhesives.com</a>
<b>SABA China / SABA 电话</b> T: +86 020 3820 0711 E: <a href="mailto:sabachina@saba-adhesives.com">sabachina@saba-adhesives.com</a>	<b>SABA SEE S.R.L</b> T: +359 888 738224 (Bulgaria) T: +40 726 320310 (Romania) E: <a href="mailto:sabasee@saba-adhesives.com">sabasee@saba-adhesives.com</a>
<b>SABA Pacific PTY Ltd.</b> T: +61 427 162 064 E: <a href="mailto:sabapacific@saba-adhesives.com">sabapacific@saba-adhesives.com</a>	

#### SABA Dinxperlo BV, hoofdkantoor

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo • Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo  
 T +31 (0)315 65 89 99 • F +31 (0)315 65 32 07 • Handelsregister Arnhem 09065419 • [info@saba-adhesives.com](mailto:info@saba-adhesives.com) • [www.saba-adhesives.com](http://www.saba-adhesives.com)

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09065419 en zijn tevens te raadplegen op onze website [www.saba-adhesives.com](http://www.saba-adhesives.com). Op uw verzoek zal een kopie van deze voorwaarden kosteloos aan u worden toegezonden. In de algemene voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid van SABA Dinxperlo BV opgenomen, alsmede een rechtskeuze voor Nederlands recht en een forumkeuze voor de Nederlandse rechter. Eventuele geschillen die voortvloeien of verband houden met de aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van SABA Dinxperlo BV dienen te worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde rechter van de plaats van vestiging van SABA Dinxperlo BV.

Versienummer 2019/01/01, hiermee vervallen alle eerdere versies