

Productblad SabaPVC S3



Omschrijving

SABA levert binnen de SabaPVC groep verschillende producten. Zowel lijmen als cleaners die worden toegepast bij het verbinden van vrijwel alle kunststof leidingsystemen. Kenmerkend voor deze producten zijn het gebruiksgemak, de universele inzetbaarheid en de sterke, duurzame verbindingen.

Toepassingsgebieden

SabaPVC S3 wordt ingezet voor verlijmingen binnen de agrarische industrie. Deze lijm heeft zich uitstekend bewezen bij bestandheid tegen de in de agrarische sector gebruikte voedingsstoffen. SabaPVC S3 is uitermate geschikt voor het verlijmen van drukverbindingen en voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan het verlijmen van drinkwater-installaties.

Voordelen

- spleetvullend tot 0,8 mm
- geschikt voor alle diameters
- geschikt voor PVC-U, PVC-C en ABS materialenbestandheid tegen de in de agrarische sector gebruikte voedingsstoffen
- toepasbaar voor zowel drinkwaterinstallaties alsook (hoge)druk- en afvoerleidingen

Technische gegevens

Eigenschappen*	
Basis	PVC-polymeer
Viscositeit (EN 12092)	≈ 1300 mPa.s
Dichtheid (DIN 51757)	≈ 0.94 g/ml
Vaste-stofgehalte	≈ 26%
Verbruik	afhankelijk van de toepassing
Open tijd	≈ 3 minuten
Verwerkingstemperatuur product minimaal	≈ ≈ +5° C
Temperatuurbestendigheid tot	≈ + 60° C (kortstondig tot ≈ +95 °C)
Maximale eindsterkte	na ≈ 24 uur
Opslag- en transporttemperatuur (min./max.)	+5°C / +35°C
Reinigingsmiddel	Sabaclean PVC& ABS
Houdbaarheid	18 maanden in ongeopende verpakking

* Getest volgens SABA Analyse Methode, tenzij anders vermeld.

Certificaten & testrapporten

- KIWA BRL-K 525 - ATA
- KOMO BRL 5221
- CE op basis van EN 14680 en EN 14814
- Geschikt voor het verlijmen van PVC-buizen geproduceerd volgens:
 - EN normeringen 1329, 1452, 1453, en 1455
 - ISO 15493

Apparatuur

SABA levert naast lijm ook apparatuur, zoals lijmpistolen, drukvaten, pompen et cetera. Dit assortiment is samengesteld door het SABA Tech Center op basis van uitgebreide testen en lange praktijkervaring. De juiste combinatie van lijm en apparatuur geeft u de meest efficiënte verwerking en een hoge eindkwaliteit.

Verwerking

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het verwerkingsvoorschrift en naar www.saba-adhesives.com of neem contact met ons op voor een verwerkingsadvies.

Belangrijk

Voor een optimaal resultaat dienen de te verlijmen ondergronden schoon, droog, vetvrij en op verwerkingstemperatuur te zijn. Bij een relatieve luchtvochtigheid boven de 70% is er een verhoogde kans op condensvorming, dit kan de eindkwaliteit van de verbinding negatief beïnvloeden. Indien de lijm zeer koud getransporteerd wordt en/of opgeslagen is, kan het enige tijd duren voordat de lijm weer de juiste verwerkingstemperatuur bereikt heeft.

Veiligheidsaanbeveling

SABA hecht grote waarde aan een veilig gebruik van en een verantwoorde omgang met onze producten. Voor meer informatie over veiligheidsaspecten verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.

Contact

Onze customer service afdeling beantwoordt graag al uw vragen. Neem alstublieft contact op met uw lokale SABA-kantoor.

SABA Dinxperlo BV, hoofdkantoor T +31 (0)315 65 89 99 E: sabadinxperlo@saba-adhesives.com	SABA North America T: +1 810 824 4964 E: sabanorthamerica@saba-adhesives.com
SABA Polska Sp. z o.o. T: +48 (0)61 66 45 125 E: sabapolska@saba-adhesives.com	SABA Vertrieb und Anwendung von Chemiewerkstoffen GmbH T: +49 (0)2871 29 24 00 E: sababocholt@saba-adhesives.com
SABA China / SABA 电话 T: +86 020 3820 0711 E: sabachina@saba-adhesives.com	SABA SEE S.R.L T: +40 752 039 924 E: sabasee@saba-adhesives.com
SABA Pacific PTY Ltd. T: +61 427 162 064 E: sabapacific@saba-adhesives.com	

SABA Dinxperlo BV, hoofdkantoor

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo • Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo
T +31 (0)315 65 89 99 • F +31 (0)315 65 32 07 • Handelsregister Arnhem 09065419 • info@saba-adhesives.com • www.saba-adhesives.com

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09065419 en zijn tevens te raadplegen op onze website www.saba-adhesives.com. Op uw verzoek zal een kopie van deze voorwaarden kosteloos aan u worden toegezonden. In de algemene voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid van SABA Dinxperlo BV opgenomen, alsmede een rechtskeuze voor Nederlands recht en een forumkeuze voor de Nederlandse rechter. Eventuele geschillen die voortvloeien of verband houden met de aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van SABA Dinxperlo BV dienen te worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde rechter van de plaats van vestiging van SABA Dinxperlo BV.

Versienummer 2021/02/17, hiermee vervallen alle eerdere versies